

PLAATOPPERVLAKTE AANDUIDING (finish)

Amerikaanse benaming	Duitse benaming	Uitvoering
1	IIa	warmgewalst, gegloeid en gebeitst.
2 D	IIIb	koudgewalst, gegloeid en gebeitst.
2 B	IIIc	koudgewalst, gegloeid en gebeitst, koud nagewalst. glanzend dicht oppervlak en iets harder dan type 2D
B.A.	IIId	bright annealed. koudgewalst en blank gegloeid. deze platen hebben een bijzonder fraai glanzend oppervlak.